

VEDAFIX

Produto

VEDAFIX é um adesivo e selador de base acrílica, compatível com cimento e cal. Tem ação adesiva, o que aglutina as partículas do cimento e dos agregados, proporcionando melhor trabalhabilidade e maior aderência da argamassa aos substratos. Evita fissuras de retração e aumenta a resistência ao desgaste.

Características

Densidade: 1,01 g/cm³

Aparência: Líquido Branco(a)

Composição básica: Emulsão acrílica.

Validade: 6 meses

Campos de aplicação

- ponte de aderência (chapisco de piso, parede e teto);
- aditivo para argamassa de reparo, revestimento, piso e regularização.
- primer selador do produto VEDACIL (verniz acrílico para proteção de estruturas);
- estucagem.

Preparo do substrato

As superfícies a serem chapiscadas e estucadas devem estar limpas, porosas, isentas de pó ou oleosidade e umedecidas antes da aplicação. As superfícies a serem revestidas com argamassa aditivada com VEDAFIX devem estar previamente chapiscadas com um composto aditivado com VEDAFIX, ter no mínimo 3 dias de cura e estar umedecida antes da aplicação. As superfícies que serão imprimadas com o VEDAFIX devem estar limpas, porosas isentas de pó ou oleosidade e secas.

Preparo do produto

VEDAFIX

Como utilização em ponte de aderência e aditivo de revestimento, misturar o VEDAFIX antes de usar e dissolvê-lo na água de amassamento, conforme sua aplicação. Para utilização como primer selador, produto pronto para uso.

Aplicação

-Ponte de aderência (chapisco, piso, parede e teto). VEDAFIX é aplicado na forma de chapisco, com colher de pedreiro ou equipamento de projeção, no traço de 1:3 (cimento:areia média), misturado na água de amassamento na diluição 1:2 (VEDAFIX:água). Para execução de chapisco em pisos (regularização ou contrapiso), utilizar vassourão de cerdas duras para espalhar o composto e simultaneamente vir lançando a argamassa. -Aditivo para argamassa de reparo, revestimento, piso e regularização. O VEDAFIX é adicionado como aditivo na argamassa (cimento e areia) junto com a água de amassamento na diluição 1:2 (VEDAFIX:água). -Primer selador do produto VEDACIL A aplicação do VEDAFIX é feita como pintura, com pincel de pelo curto, rolo de lã de carneiro de pelo curto ou pulverizador de baixa pressão, em 1 demão sobre a superfície que será impermeabilizada com a resina acrílica VEDACIL. -Estucagem. VEDAFIX pode ser utilizado para executar estucagem em estruturas de concreto, podendo-se misturar cimento comum com cimento branco para obter várias tonalidades de acabamento. A estucagem é aplicada com desempenadeira de aço lisa ou espátula, utilizando a diluição de 1:2 (VEDAFIX:água), para amolentar o cimento e obter a calda de estucagem.

Consumo aproximado

- para chapisco de piso, parede e teto; chapisco projetado; estucagem - mínimo 450 g/m², considerando chapisco de 3 mm de espessura.
- para aditivo de argamassa de reparo, revestimento, piso e regularização - mínimo 500 g/m²/cm
- para utilização como primer selador - mínimo 200 g/m².

VEDAFIX

Rendimento

Galão de 3,6 kg - Chapisco de piso, parede e teto; chapisco projetado; estucagem -
Rendimento de 8 m² / Aditivo de arg

Balde de 18 kg - Chapisco de piso, parede e teto; chapisco projetado; estucagem -
Rendimento de 40 m² / Aditivo de ar

Tambor de 200 kg - argamassa e chapisco: 500 m²/cm; primer selador: 1000 m²

Armazenamento

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

Atenção

Antes de executar o revestimento, a superfície deverá ser preparada conforme recomendações da ABNT NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento. Superfícies demasiadamente lisas devem ser apicoadas. Manutenção: esse produto, segundo a ABNT NBR 15575 - Edificações habitacionais - Desempenho, é considerado não manutenível. ADVERTÊNCIA VEDAFIX não deve ser aplicado com gesso ou chapisco rolado. Nessas situações, utilizar BIANCO. Não é recomendado o uso de cimento de pega lenta (CP III e IV).

Meio ambiente

Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos.

Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente.

Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente.

VEDAFIX

Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.

EPI (Equipamento de proteção individual)

Óculos de segurança

Avental de PVC.

Luvras de borracha

Primeiros socorros

Contato com os olhos: lavar com bastante água corrente, durante pelo menos 15 minutos. Procurar um médico.

Contato com a pele: lavar com bastante água corrente, durante pelo menos 15 minutos.

Inalação: remover para ambiente fresco e ventilado.

Ingestão: não provocar vômito. Procurar um médico.

Informações técnicas

pH = 5

Embalagens

VEDAFIX



Galão de 3,6 kg
dimensões: 19 X 19 X 19 X 0 cm



Balde de 18 kg
dimensões: 32 X 35 X 32 X 0 cm

VEDAFIX



Tambor de 200 kg
dimensões: 58 X 89 X 58 X 0 cm

uma empresa do  Grupo Baumgart

www.vedacit.com.br